



Abweichungen möglich

Produktinformationen zur Massivholzdiele Eiche (Europäisch)

Produkt: Massivholzdiele, europäische Herstellung, nach DIN EN 13629

Holzart: Europäische Eiche, Herkunft: Mitteleuropa

Werkssortierung: Rustikal

Stärke: 20 mm

Breite: 176 mm Federmaß

Längen: 0,80 – 1,80 m, fallend

Profil: Nut und-Feder rundum, Fase: Leicht gefast allseitig

Oberfläche: Fein geschliffen, 2-fach transparent geölt (Hartwachsöl Osmo 3032)

Kittfarbe: Dunkel, Holzfeuchte: 9% ± 2%

Verlegung: Vollflächig verklebt oder verschraubt. Kleber: STAUF SPU-570, Zahnung Nr. 14, u.a.

Holzdichte: 670 – 720 kg / m³ (ca. 14 Kg / m²)

Härte: Brinell 20 N / m², Brandschutzklasse Cfl-s1 (EN 13501-1)

CE-Kennzeichnung DIN EN 14342

Werkssortierung: Rustikal

Eiche Rustikal ist eine lebhaftige Holzsortierung, mit natürlichem, unterschiedlichem Farbspiel, mit Ästen jeglicher Art; etwas Splint und Risse mitgehend; offene Stellen sind dunkel ausgekittet.

Verlegung: Zur vollflächigen Verklebung oder zur blinden Verschraubung auf gerade, tragende Untergründe freigegeben.

Die aus nachwachsende Öle, Naturharze und Wachse bestehende Oberfläche ist wohngesund, ansprechend, natürlich und langlebig. Vermeiden Sie stehende Nässe, wie z.B. undichte Blumentöpfe oder Vasen. Entfernen Sie losen Schmutz durch Saugen oder Kehren. Verwenden Sie keine scharfe, säurehaltige, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger, weil diese Reiniger die Wachs Oberfläche angreifen. Verwenden Sie keine Mikrofasern zur Pflege, denn Mikrofasern beschädigen die Wachs Oberfläche. Bestücken Sie bewegliche Möbel und Stühle mit Gleitern (z.B. Filz).

Beachten Sie ein (wohngesundes) Raumklima, bei 18°C –20°C Temperatur und 50 % – 60 % Luftfeuchte.

Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit lässt das Holz schwinden; zu hohe Feuchtigkeit bringt es zum Quellen (Formveränderung, Risse, u.s.w.)

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter: